

ការបិតប៉ះធ្មេញ

ការបិតប៉ះ គឺជាការបិតបំពេញ វិជ្ជសជុលធ្មេញ ។

វាតំរូវអោយធ្វើ ប្រសិនបើធ្មេញ:

- ត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារការពុកធ្មេញ
- មានការខូចខាតរូបរាងធ្មេញ
- មានការបាត់បង់ផ្ទៃធ្មេញដោយសារ abrasion, attrition, erosion
- មានពណ៌មិនល្អ រូបរាងមិនល្អ

យើងជួសជុល ឬ បិតប៉ះធ្មេញ:

- ដើម្បីឱ្យអាចញុំា និង ទំពារ
- ដើម្បីសាងសង់ ឬ ធ្វើអោយប្រសើរនូវរូបរាងឡើងវិញ
- ដើម្បីការពារ ការពុកធ្មេញថែមទៀតនៅលើធ្មេញ
- ដើម្បីជួយរក្សាធ្មេញដទៃទៀត និង អញ្ជាញអោយមានសុខភាពល្អ –

ធ្មេញដែលមានរូបរាងត្រឹមត្រូវល្អ ជួយកុំឱ្យអាហារចូល និង ការពារមិនអោយមាន stagnation areas ។

យើងអាចធ្វើការបិតប៉ះ ជួសជុលធ្មេញដោយប្រើ:

- សំភារៈ បិតបំពេញធ្មេញ
- Inlay / Onlay
- Crown / Veneer

សំភារៈបិតប៉ះធ្មេញ

សំភារៈបិតប៉ះបណ្តោះអាសន្នត្រូវបានគេប្រើរហូតដល់ ការបិតប៉ះសំរេចនោះ ត្រូវបានគេធ្វើរួច ។

ពួកវាជាសំភារៈទន់ ដែលមិនអាចប្រើបានរយៈពេលយូរទេ ។

ម្សៅ Zinc Oxide និង Eugenol (ជួនកាល ត្រូវបានគេហៅថា oil of cloves) ត្រូវបានលាយជាមួយគ្នាអោយក្លាយជាម្សៅខាប់ ។

វារឹងនៅរយៈពេល ៤ ទៅ ៥ នាទី ។ វាមិនស្ថិតជាបំប៉ងធ្មេញទេ ដូច្នេះត្រូវមានប្រហោងដើម្បីដាក់ការបិតប៉ះបណ្តោះអាសន្ននោះចូល ។

AMALGAM:

Amalgam ជាសំភារៈបិតប៉ះដែលគេនិយមប្រើបំផុត ជាពិសេស សំរាប់ធ្មេញក្រោយ ។ វាអាចប្រើបានរយៈពេលមួយជីវិត ប្រសិនបើ ប្រើត្រឹមត្រូវ ។ Amalgam ជាល្បាយរវាង បារត និង សមាសភាគលោហៈ ។ សមាសភាគលោហៈនោះ មាន ប្រាក់ ទង់ដែង សំណប៉ាំហាំង និង សង្ក័សី ។

ជាធម្មតា amalgam ប្រភេទគ្រាប់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ហើយប្រភេទគ្រាប់នោះអាចមានរង្វាស់ ១, ២, ៣, រឺ ៥ ។

Abrasion: បាត់បង់ធ្មេញដោយសារការសឹកពី សមាសភាគបន្ថែម--ការជុសធ្មេញ

Attrition: បាត់បង់ធ្មេញដោយសារការសង្កៀតនៃធ្មេញ ។

Erosion: បាត់បង់ធ្មេញដោយសារអាហារជាតិ អាស៊ីត ។

Stagnation area: ជាចន្លោះដែលសំអែកធ្មេញ និង អាហារអាចប្រមូលផ្តុំ ហើយវាពិបាកក្នុងការសំអាត ។

បារតដែលជាសារធាតុសំខាន់នៃ amalgam គឺជាជាតិពុល ហើយវាត្រូវតែប្រើប្រាស់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុត ។ បារតស្ថិតនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពនៃបន្ទប់ និងហួត ហើយបារតនោះស្ថិតនៅក្នុងអាកាស អាចត្រូវបានស្រូបចូលក្នុងខ្លួន ។ បារតក៏នឹងអាច ជ្រាបចូលតាមស្បែកផងដែរ ។ បារតដែលខ្លួនប្រាណយើងបានស្រូបចូល មិនងាយនឹងបញ្ចេញចោលវិញទេ ហើយរយៈពេលដែល ខ្លួនប្រាណយើង ប៉ះបារតនោះកាន់តែយូរ នោះគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្ពស់ ។ ស្រោមដៃគួរតែត្រូវបានពាក់គ្រប់ពេល នៅពេលធ្វើការជាមួយ amalgam ។

ជាធម្មតាជំនួយការទន្តពេទ្យ នឹងដាក់បញ្ចូល amalgam ដែលទើបនឹងលាយរួច ចូលក្នុងប្រហោងធ្មេញដែលរៀបចំរួច ដោយប្រើ amalgam carrier (ប្រដាប់ចាប់យក amalgam) ចូរចងចាំថា ត្រូវប្រើ amalgam carrier ណាដែលសក្តិសម បំផុត (ត្រង់ ឬ កោង) មកប្រើ ។ ដំបូង amalgam ត្រូវបានដាក់ចូលទៅចំណុចដែលជ្រាបំផុតនៃប្រហោងធ្មេញ ហើយសង្កត់វាអោយ ចូលក្នុងទីតាំងនោះ ដូចនេះចំពោះធ្មេញលើ វាមិនរហូតចេញទេ មុនពេលដែលទន្តពេទ្យធ្វើការសង្កត់ចូលក្នុងទីតាំងនេះ ។ ប្រសិនបើ ទន្តពេទ្យសង្កត់ amalgam កាន់តែខ្លាំងចូលទៅក្នុងប្រហោងធ្មេញ នោះការប៉ះនោះនឹងកាន់តែល្អ ។

ដំបូងទន្តពេទ្យ នឹងប្រាប់អ្នកថា បរិមាណ amalgam ប៉ុណ្ណាដែលត្រូវការ ហើយពេលណាត្រូវចាប់ផ្តើមលាយវា ។ ប្រហោង ធ្មេញនោះ ជានិច្ចកាល ត្រូវបំពេញដោយ amalgam ឱ្យច្រើនលើសបន្តិច ហើយរួចមក ត្រូវឆាប់យកវាចេញដោយទន្តពេទ្យ រហូតដល់ រូបរាងដែលត្រូវការ ។ ជានិច្ចកាល ត្រូវនិយាយថា “នេះជា amalgam ទីពីរចុងក្រោយ” ប្រសិនបើ ទន្តពេទ្យត្រូវការបន្ថែមទៀត អ្នកនឹងត្រូវបានគេប្រាប់ថា amalgam ប៉ុណ្ណា នឹងត្រូវលាយបន្ថែម ។

រាល់ amalgam ដែលនៅសល់ រឺ amalgam ពីបំណះធ្មេញចាស់ ត្រូវរក្សាទុកក្នុងដបដាក់កាកសំណល់ amalgam ជាពិសេស--អាចជាដបដែលមាន ដែលសំរាប់ស្រូបយកជាតិបារត រឺ ដាក់នៅក្រោមទឹក រឺ សូលុយស្យុងរក្សារូបភាពសំរាប់លាងហ្វិលថត ដែលប្រើរួច ។ គ្រាប់ capsules របស់ amalgam ត្រូវបិតអោយជិត ហើយ ដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ជាពិសេស ដែលមានដែលសំរាប់ ស្រូបយកជាតិបារត ។